



Transforming
spaces, elevating
experiences

Hardstone Collection





HARDSTONE

RIVESTIMENTO . WALL:
MARBLE STYLE - Statuario Superiore 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

RIVESTIMENTO CUCINA . KITCHEN UNIT CLADDING:
MARBLE STYLE - Statuario Superiore 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

CUCINA . KITCHEN UNIT:
MARBLE STYLE - Statuario Superiore 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Hardstone, Dark 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified



BEYOND THE DISTINCTION OF INDOORS AND OUTDOORS

Outdoors, you are tempted to go in. Indoors, the space widens towards the outside. 9-mm thickness and 20-mm thickness tiles: different needs and same look for a limitless charm.

INDOOR
RIVESTIMENTO . WALL:
MARBLE STYLE - Arabescato 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

BANCO BAR . BAR COUNTER:
MARBLE STYLE - Arabescato 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

PAVIMENTO . FLOOR:
Hardstone, Dark 120x120 . 48"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified

OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Hardstone, Dark 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



HARDSTONE

SURFACES ENHANCING RELAX
AND WELLNESS

I N D O O R
PAVIMENTO . FLOOR:
Hardstone, Light 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified
Hardstone, Light Round lineare 30x120 . 12"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified
Hardstone, Light Round angolare DX / SX 30x120 . 12"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

I N T E R N O P I S C I N A . I N S I D E T H E P O O L:
Hardstone, Dark 80x80 . 32"x32"
9 mm - Rettificato . Rectified

O U T D O O R
PAVIMENTO . FLOOR:
Hardstone, Light 120x120 . 48"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

In an environment conceived
for relax, materials are decisive for
an harmonious result. Soft nuances
meet the intimacy of our
expectation. Refined coverings
create an immersive, relaxing
experience.



HARDSTONE



EKCOLLECTIONS

		
120x120 48"x48"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"
9 mm	9 mm	9 mm
R10	R10	R10
RETT	RETT	RETT
LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK
153	146	139
PRICE CODE / M²		


TH2.0 - OUTDOOR

		
120x120 48"x48"	80x80 32"x32"	60x60 24"x24"
TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm
R11	R11	R11
RETT	RETT	RETT
LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK
165	156	151
PRICE CODE / M²		



PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY

MOSAICI - BATTISCOPIA

			
MOSAICO 36 PZ 30x30 12"x12"	MOSAICO ESAGONI 26x30 10"x12"	BATTISCOPIA 7,5x80 3"x32"	BATTISCOPIA 7,5x60 3"x24"
			
NAT	NAT	RETT	RETT
LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK	LIGHT DARK
110	122	109	106
PRICE CODE / PC			



RIVESTIMENTO . WALL :
Hardstone, dark, Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"
9 mm - Naturale . Natural

HARDSTONE

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES.

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. TECHNISCHE DATEN.		METODO DI PROVA TESTING METHOD. NORME D'ESSAIS. PRÜFVERFAHREN.		RIFERIMENTO NORMA. REFERENCE STANDARD. REFERENCE NORME. STANDARDWERT.				VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. VALEUR PRODUIT. PRODUKT WERTE.	
	Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und Breite		±0.9	±0.6	±2.0				
	Spessore / Tickness / Epaisseur / Stärke		±0.5	±5.0	±0.5				
	Rettilineità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit		±0.75	±0.5	±1.5				
	Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		±0.75	±0.5	±2.0				
	Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit		±0.75	±0.5	±2.0				
	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.		95 % min.	95 % min.	-				
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0.6%)				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
	Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance a la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N				Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.		
	Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.				Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm3		
	Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requis. Gefordert.				II - V		
	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				6,5x10 ⁻⁶ °C		
	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
	Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.		
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbildungen.		
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.				Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.		
	Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.				Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.		
	Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.	Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen					
		DIN 51097		Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen					
		B.C.R.A. D.M.236/ 89		Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar					
				Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar					
		ASTM C1028-2007		Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen					
		ANSI A 137.1-2012		Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar					

WEIGHTS AND MEASURES TABLE

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
60X60 RETT. / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
80X80 RETT./LCP	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171

EKXTREME

Formato Size Format Format		Tipologia Imballaggio	Ingombro	Pz/Box	m²/Box	Kg/Box	Box/Pal	m²/Pal	Kg/Pal
120x120 RETT. / LCP **	9	Pallet con sponde	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056

TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
80x80 RETT.	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung



Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plait:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>

Contact us for more information



architectural@veronagroup.co.uk

0113 519 5004

www.verona-architectural.co.uk

Lumina,
Park Approach,
Thorpe Park,
Leeds LS15 8GB

