



Transforming
spaces, elevating
experiences

Loop Collection





Loop

OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Loop, Grey 60x120 . 24"x48"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified



Unexpected colour matchings and combinations of modular sizes define and enhance the character of the surface. Refined mosaic tiles emphasize the architectural volumes and define the space with fierce.



RIVESTIMENTO . WALL:
Loop, White 60x120 . 24"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified
Loop, White Mosaico 36 PZ 30x30 . 12"x12"
Naturale . Natural

LAVABO . WASHBASIN:
MARBLE STYLE - Marquina, White 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

INDOOR
RIVESTIMENTO CUCINA . KITCHEN UNIT CLADDING:
MARBLE STYLE - Thunder, Clang 120x280 . 48"x110"
6 mm - Lappato campo pieno . High Gloss LCP

OUTDOOR
PAVIMENTO . FLOOR:
Loop, Beige 60x120 . 24"x48"
9 mm - Rettificato . Rectified
R11 . Outdoor Strutturato . Outdoor Textured



LOOP



PORCELAIN STONEWARE COLOURED IN BODY




EKCOLLECTIONS

			
60x120 24"x48"		30,8x61,5 12"x24"	
9 mm		9 mm	
R10	R11	R10	R11
RETT	SABB	NAT	SABB
WHITE BEIGE GREY ANTHRACITE	WHITE BEIGE GREY ANTHRACITE	WHITE BEIGE GREY ANTHRACITE	WHITE BEIGE GREY ANTHRACITE
144	145	131	135
PRICE CODE / M²			

TH2.0 - OUTDOOR

		
120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm	TH2.0 20 mm
R11	R11	R11
RETT	RETT	RETT
GREY ANTHRACITE	GREY ANTHRACITE	 GREY ANTHRACITE
165	155	151
PRICE CODE / M²		

BATTISCOPIA - PEZZI SPECIALI

		
BATTISCOPIA 7,5x61,5 3"x24"	ELEMENTO A "L" INCOLLATO 30,8x61,5x5 12"x24" x2"	
	R10	R11
		
NAT	NAT	NAT
WHITE BEIGE GREY ANTHRACITE	WHITE BEIGE GREY ANTHRACITE	WHITE BEIGE GREY ANTHRACITE
105	126	128
PRICE CODE / PC		



PAVIMENTO . FLOOR
Loop, Grey 60x60 . 24"x24"
20 mm TH2.0 - Rettificato . Rectified

Tabelle tecniche

TECHNICAL TABLES. FICHE TECHNIQUE. TECHNISCHE ANGABEN.

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO - CONFORMI A NORME EUROPEE EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PORCELAIN - CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU GRÈS CÉRAMÉ - CONFORMES AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FÜR FEINSTEINZEUG - GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 %

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN.		METODO DI PROVA TESTING METHOD NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN.		RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENCE NORME STANDARDWERT.				VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE.	
	Dimensioni. Sizes. Dimensions. Abmessungen.	EN ISO 10545-2		7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		Naturale non rettificato	Rettificato e Levigato	
			Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0			
			Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5			
			Rettilineità spigoli / Linearity Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5			
			Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkigkeit	±0.75	±0.5	±2.0			
			Planarità / Warpage / Planéité / Ebenfächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0			
	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto. Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot. Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale. Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen.	95 % min.	95 % min.	-					
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (valore singolo Max. 0,6%)					Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
	Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	EN ISO 10545-4	valore medio ≥ 35 N/mm² (valore singolo Min. 32 N/mm²)					Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
	Sforzo di rottura. Breakage resistance. Resistance à la rupture. Bruchlast.		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N					Conforme. Conforming. Conforme. Erfüllt.	
	Resistenza all'abrasione profonda. Scratch resistance. Résistance à l'abrasion. Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib.	EN ISO 10545-6	175 mm³ max.					Medio / Average Moyenne / Mittelwert < 175 mm3	
	Resistenza all'abrasione. Abrasion resistance. Résistance à l'abrasion. Widerstand gegen Verschleiss.	EN ISO 10545-7	Richiesta. Required. Requise. Gefordert.					II - V	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare. Thermal expansion coefficient. Coefficient de dilatation thermique linéaire. Wärmeausdehnung.	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.					6,5x10 ⁻⁶ °C	
	Resistenza agli sbalzi termici. Thermal shock resistance. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit.	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1					Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
	Resistenza al gelo. Frost resistance. Résistance au gel. Frostbeständigkeit.	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1					Resistente. Resistant. Résistants. Widerstandsfähig.	
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to low concentrations of acids and alkali. Résistance à des basses concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen.	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.					Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. Resistance to high concentrations of acids and alkali. Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases. Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen.		Valore dichiarato. Declared value. Valeur déclaré. Angegebener Wert.					Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina. Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools. Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines. Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder.		B min.					Vedi il minimale. See single tile picture. Voir sous du carreau photo. Siehe einzelnen Abbiloungen.	
	Resistenza dei colori alla luce. Color resistance to light. Résistance des couleurs a la lumière. Lichtbeständigkeit.	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. No noticeable color change. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen.					Materiale inalterato dopo il test. No alteration after testing. Aucune altération relevee. Keine Veränderung nach dem Test.	
	Coefficiente di attrito (Scivolosità). Friction coefficient (slipperiness). Coefficient de friction (Glissement). Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit).	EN 16165	Dove richiesto If needed. Si demande. Nach Anforderung.					Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
		DIN 51097						Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
		B.C.R.A. D.M.236/ 89						Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
								Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
		ASTM C1028-2007						Vedi il minimale / See single tile picture Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
		ANSI A 137.1-2012						Test disponibile / Available test Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	

WEIGHTS AND MEASURES TABLE

EKCOLLECTIONS

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
30,8X61,5	9	7	1,32	24,88	40	52,80	920
60X120 RETT. / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020

TH2.0

Formato Size Format Format		Pz/Scatola Pcs/Box Stk/Karton Pieces/Boîte	Mq/Scatola Sqm/Box Qm/Karton M²/Boîte	Kg/Scatola Kg/Box Kg/Karton Kg/Boîte	Scatola/Pallet Box/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	Mq/Pallet Sqm/Pallet Qm/Palette M²/Palette	Kg/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120 RETT. **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
60x120 RETT. *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x60 RETT.	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965

* ATTENZIONE, sovrapporre max 3 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 3 Paletten stapeln.

** ATTENZIONE, sovrapporre max 4 palette alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 4 paletten stapeln.

*** ATTENZIONE, sovrapporre max 8 casse alla volta.

WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates.

FAIRE ATTENTION! Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum.

ACHTUNG, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Certificazioni

CERTIFICATION.
CERTIFIQUES
ZERTIFIZIERUNGEN.



Certificazione CCC
CCC Certification
Certification CCC
CCC Zertifizierung



Info:
<https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0662883&Standard=051>

Regardez sur le site internet
www.cstb.fr
s'il vous plait:
<http://webapp.cstb.fr/upec-ceramique/index.php?view=TitulaireListeProduits&sid=69&tid=1>

Contact us for more information



architectural@veronagroup.co.uk
0113 519 5004
www.verona-architectural.co.uk

Lumina,
Park Approach,
Thorpe Park,
Leeds LS15 8GB

